

NEOBITUMEN 100BK

პოლიმერთ მოდიფიცირებული ბიტუმი-რეზინის ბაზაზე დამზადებული ერთკომპონენტური პიდროსაიზოლაციო მასალა

აღწერა

მაღალი სიბლანტის, ერთკომპონენტური ბიტუმი-რეზინის პიდროსაიზოლაციო საფარი.

გამოყენების სფეროები

- საძირკვლები და მიწისქვეშა/საყრდენი კედლები;
- სველი ზონები;
- შენობებისა და კონსტრუქციული ელემენტების დაცვა გაჟონვის წყლისა და დროებითი ან მუდმივი წყლის წნევისგან;
- საიზოლაციო და სადრენაჟო ფილების მიწებება.

უპირატესობები

- გამხსნელის გარეშე, მარტივად მოსამზადებელი და დასატანი;
- ქმნის უწყვეტ, უნაკერო და მუდმივ ტენ- და წყალგაუმტარ საფარს;
- გამოიყენება ვერტიკალურ და ჰორიზონტალურ ზედაპირებზე;
- ელასტიკური სტრუქტურა ხელს უწყობს შეკუმშვითი ბზარების გადაფარვას;
- გამოიყენება მშრალ და ოდნავ ნესტიან ზედაპირებზე;
- მდგრადია გაყინვა-გაღვლის ციკლების, სხვადასხვა მარილის ხსნარებისა და სუსტი მჟავების მიმართ.

ტექნიკური მონაცემები

მახასიათებელი	მნიშვნელობა
მასალის სტრუქტურა	რეზინითა და პოლიმერთ მოდიფიცირებული ბიტუმის ემულსია
ფერი	ყავისფერი; გაშრობის შემდეგ შავი
კონსისტენცია	პასტისებრი
სიმკვრივე	1.20 გ/სმ³
მყარი ნივთიერებები	70 ± 1%
დატანის ზედაპირის ტემპერატურა	+5°C / +30°C
ექსპლუატაციის ტემპერატურა	-20°C / +80°C
წყალთან კონტაქტამდე დრო	48 საათი
გამყარების დრო	3 საათი

ზედაპირის მომზადება

ზედაპირი უნდა იყოს მტკიცე და სუფთა. მოაშორეთ ზეთი, ცვილი, ცხიმი, წყალამრიდი ნივთიერებები, მტვერი და ყველა სუსტი ან ადვილად მოსაშორებელი ნაწილი. ღრმა ღრუები შეავსეთ ცემენტური სარემონტო ხსნარით და/ან NEOPOXY REPAIR-ით. ახალი ბეტონი უნდა იყოს მინიმუმ 28 დღის. წყაროში ბეტონისთვის მითითებულია: R28 = 15 MPa, სამუშაო ტემპერატურა 10-30°C და ზედაპირის ტენიანობა <4%.

დატანა

ზედაპირი დააგროვებთ გამხსნელის გარეშე ბიტუმის პრაიმერით. პრაიმერის მისაღებად NEOBITUMEN 100BK შეიძლება განზავდეს წყლით 1/5 პროპორციით; პრაიმერის ხარჯი დაახლოებით 0.25 კგ/მ². ძირითადი მასალა დაიტანეთ მინიმუმ 2 ფენად ფუნჯით, ქაფჩით ან შესხურებით. მეორე ფენა დაიტანეთ მხოლოდ პირველი ფენის სრული გაშრობის შემდეგ, პირველი ფენის მიმართულების პერპენდიკულარულად.

ხარჯი

ზედაპირისა და საჭირო დაცვის ხარისხის მიხედვით: 3-5 კგ/მ².

შეფუთვა

18 კგ პლასტმასის ვედრო.

შენახვა და ვარგისიანობის ვადა

ორიგინალურ, გაუსხნელ და დაუზიანებელ შეფუთვაში, მშრალ პირობებში +5°C-დან +30°C-მდე - 12 თვე წარმოების თარიღიდან.

უსაფრთხოება

გამოიყენეთ სამუშაო ტანსაცმელი, დამცავი ხელთათმანები, სათვალე და ნიღაბი. დეტალური ინფორმაცია იხილეთ SDS/MSDS-ში.