NEOFABRIC 50

50 გ/მ² უქსოვი პოლიესტერის არმირების ქსოვილი თხევადი პიდროსაიზოლაციო სისტემებისთვის

აღწერა

მსუბუქი, უქსოვი პოლიესტერის ჯეოტექსტილი, რომელიც გამოიყენება თხევად ჰიდროსაიზოლაციო მემბრანაში ლოკალური არმირებისთვის. ბოჭკოვანი სტრუქტურა კარგად იჟღინთება პოლიურეთანის მასალით და ქმნის უწყვეტ, ელასტიკურ კომპოზიტურ ფენას რთულ კვანძებში.

გამოყენების სფეროები

- შიდა და გარე კუთხეები, კედელ-იატაკისა და კედელ-სახურავის შეერთებები;
- შეკუმშვით გამოწვეული სტაბილური ბზარებისა და შეკეთებული ბზარების ზონები;
- მილების, ტრაპების, დრენაჟების, პარაპეტებისა და სხვა შეღწევების გარშემო;
- სხვადასხვა მასალის შეერთების ხაზები და დეფორმაციისადმი მგრძნობიარე კვანძები;
- NEOPUR PU 350UV და შესაბამისი თხევადი პოლიურეთანის ჰიდროსაიზოლაციო სისტემები.

ძირითადი ტექნიკური პარამეტრები

[illegible]	[illegible]
მასალის ტიპი	უქსოვი პოლიესტერის ქსოვილი
ნომინალური ზედაპირული მასა	50 გ/მ²
ფერი	თეთრი / ბუნებრივი თეთრი
სტრუქტურა	მსუბუქი, ფოროვანი, ადვილად გასაჟღენთი
თავსებადობა	თხევადი პოლიურეთანის ჰიდროსაიზოლაციო მასალები
რეკომენდებული გამოყენება	ლოკალური არმირება; არა დამოუკიდებელი ჰიდროსაიზოლაციო ფენა

დატანის მეთოდი

- ზედაპირი უნდა იყოს მყარი, სუფთა, მშრალი და შესაბამისი პრაიმერით მომზადებული.
- დაიტანეთ პოლიურეთანის პირველი სველი ფენა კვანძის მთელ სიგანეზე.
- ჯერ კიდევ სველ ფენაში ჩააწყვეთ ჯეოტექსტილი ნაოჭებისა და ჰაერის ჯიბეების გარეშე; როლიკით ან ფუნჯით სრულად გააჟღინთეთ.
- შეერთებისას ზოლები გადააფარეთ ერთმანეთს მინიმუმ 50 მმ-ით. კუთხეებსა და შეღწევებზე ქსოვილი წინასწარ გამოჭერით ისე, რომ არ დაიჭიმოს.
- ზემოდან დაუყოვნებლივ დაიტანეთ დამატებითი მასალა სრულ გაჯერებამდე. საბოლოო ფენები შესრულდეს ჰიდროსაიზოლაციო პროდუქტის ტექნიკური ფურცლის მიხედვით.

მნიშვნელოვანი მითითებები

ჯეოტექსტილი სრულად უნდა დაიფაროს და არ უნდა დარჩეს ღია ბოჭკოები, ნაკეცები ან მშრალი უბნები. არ გამოიყენოთ მოძრავი კონსტრუქციული ან აქტიური დეფორმაციული ნაკერის დამოუკიდებელ გადაწყვეტად. მასალის ზუსტი სიგანე, რულონის ზომა, სისქე და მექანიკური თვისებები უნდა დადასტურდეს კონკრეტული მიწოდების მწარმოებლის დეკლარაციით.

შენახვა და უსაფრთხოება

შეინახეთ მშრალ, სუფთა სივრცეში, ორიგინალურ შეფუთვაში, მზის პირდაპირი სხივებისა და ტენისგან დაცულად. თავად ქსოვილი ჩვეულებრივ გამოყენებაში საფრთხის შემცველი არ არის; მუშაობისას დაიცავით მასთან გამოყენებული პრაიმერისა და პოლიურეთანის მემბრანის SDS-ის მოთხოვნები.

შენიშვნა: ეს ტექნიკური ფურცელი აღწერს 50 გ/მ² ჯეოტექსტილის ფუნქციას კონკრეტულ თხევად ჰიდროსაიზოლაციო სისტემაში. დაუდასტურებელი ლაბორატორიული მნიშვნელობები და შესაბამისობის სტანდარტები შეგნებულად არ არის მითითებული. შესყიდვამდე მოითხოვეთ მწარმოებლის TDS/DoP და გადაამოწმეთ მასალის შემადგენლობა.