

NEOFOAM B2 d10

დაბალი სიმკვრივის, ღია უჯრედოვანი ორკომპონენტიანი შესასხურებელი პოლიურეთანის ქაფი

აღწერა

NEOFOAM B2 d10 განკუთვნილია პოლიურეთანის ქაფის შესასხურებლად. სისტემა გამოიყენება ორკომპონენტიანი PU დანადგარით. საბოლოო ქაფი გამოირჩევა სტაბილურობითა და საფუძველზე კარგი ადჰეზიით.

გამოყენება

ღრუების სწრაფი შევსება და ღია უჯრედოვანი თბო/ხმის საიზოლაციო გამოყენებები.

ზედაპირის მოთხოვნები

კარგი ადჰეზიისთვის საფუძველი უნდა იყოს მშრალი, არა ძალიან დაბალი ტემპერატურის, მტვრისა და ზეთისგან თავისუფალი. მიღებული სიმკვრივე შეიძლება შეიცვალოს ფენების რაოდენობის, სისქის, ატმოსფერული პირობებისა და პორიზონტალური/ვერტიკალური დატანის მიხედვით.

ტექნიკური მონაცემები

მახასიათებელი	მნიშვნელობა
OH value (Polyol)	300-320 mgKOH/g
NCO (Isocyanate)	30-31%
Polyol სიბლანტე (25°C)	180-220 mPa·s
Isocyanate სიბლანტე	220-250 mPa·s
წონითი თანაფარდობა (Polyol:Isocyanate)	108:100
მოცულობითი თანაფარდობა	100:100
Cream time	3-5 წმ
Gel time	7-10 წმ
Free rise density	14-16 კგ/მ³
ცეცხლზე რეაქცია	B2

შენახვა

რეკომენდებული ტემპერატურა ორივე კომპონენტისთვის 15-25°C. ვარგისიანობა: Polyol Blend - 6 თვე; Isocyanate - 12 თვე.

უსაფრთხოება

პროდუქტი განკუთვნილია პროფესიონალური გამოყენებისთვის. გამოიყენეთ სამუშაო ტანსაცმელი, დამცავი ხელთათმანები, სათვალე და რესპირატორული დაცვა. დეტალური მოთხოვნები იხილეთ SDS/MSDS-ში. მასალაში სხვა ნივთიერების დამატება ან გამხსნელით განზავება დაუშვებელია.