

NEOFOAM B2 d35

დაბალი წნევის, საშუალო სიმკვრივის ორკომპონენტიანი შესასხურებელი პოლიურეთანის ქაფი

აღწერა

NEOFOAM B2 d35 განკუთვნილია პოლიურეთანის ქაფის შესასხურებლად. სისტემა გამოიყენება ორკომპონენტიანი PU დანადგარით. საბოლოო ქაფი გამოირჩევა სტაბილურობითა და საფუძველზე კარგი ადჰეზიით.

გამოყენება

სახურავი, კედელი, ჭერი, იატაკი, ტრაპეციული ფურცელი, სამაცივრე კამერები, მილსადენები და ტრანშეის შევსება.

მედაპირის მოთხოვნები

კარგი ადჰეზიისთვის საფუძველი უნდა იყოს მშრალი, არა ძალიან დაბალი ტემპერატურის, მტვრისა და ზეთისგან თავისუფალი. მიღებული სიმკვრივე შეიძლება შეიცვალოს ფენების რაოდენობის, სისქის, ატმოსფერული პირობებისა და პორიზონტალური/ვერტიკალური დატანის მიხედვით.

ტექნიკური მონაცემები

მასსიათვლები	მნიშვნელობა
OH value (Polyol)	270-290 mgKOH/g
NCO (Isocyanate)	30-31%
Polyol სიბლანტე (25°C)	180-220 mPa·s
Isocyanate სიბლანტე	220-250 mPa·s
წონითი თანაფარდობა (Polyol:Isocyanate)	109:100
მოცულობითი თანაფარდობა	100:100
Cream time	3-5 წმ
Gel time	7-10 წმ
Free rise density	34-36 კგ/მ³
ცეცხლზე რეაქცია	B2 / E
კუმშვის სიმტკიცე (10%)	320 kPa
დახურული უჯრედები	>92%
თბოგამტარობა	0.020-0.022 W/mK
წყლის შეწოვა	0.18%

შენახვა

რეკომენდებული ტემპერატურა ორივე კომპონენტისთვის 15-25°C. ვარგისიანობა: Polyol Blend - 6 თვე; Isocyanate - 12 თვე.

უსაფრთხოება

პროდუქტი განკუთვნილია პროფესიონალური გამოყენებისთვის. გამოიყენეთ სამუშაო ტანსაცმელი, დამცავი ხელთათმანები, სათვალე და რესპირატორული დაცვა. დეტალური მოთხოვნები იხილეთ SDS/MSDS-ში. მასალაში სხვა ნივთიერების დამატება ან გამხსნელით განზავება დაუშვებელია.