

NEOPUR PU 360LV

პოლიურეთანის ბაზაზე დამზადებული, ერთკომპონენტიანი თხევადი ჰიდროსაიზოლაციო მემბრანა

აღწერა

NEOPUR PU 360LV არის ერთკომპონენტიანი, პოლიურეთანის ბაზაზე დამზადებული თხევადი ჰიდროსაიზოლაციო მემბრანა, რომელიც პაერის ტენიანობის ზემოქმედებით მყარდება. ქმნის ფართო, ელასტიკურ და გამძლე ფირს, გამოირჩევა მაღალი მექანიკური და ქიმიური მდგრადობით, ცვეთამედეგობითა და წყლის ორთქლის გამტარობით.

გამოყენების სფეროები

- ბეტონის სახურავებზე;
- ვერანდებსა და აივნებზე;
- სველ ზონებში;
- ლითონისა და ბოჭკოვანი მასალების მსუბუქ სახურავებზე;
- ასფალტისა და EPDM მემბრანებზე;
- ხიდის პლატფორმებსა და სარწყავ არხებში.

უპირატესობები

- ჩვეულებრივ არ საჭიროებს განზავებას; საჭიროების შემთხვევაში შეიძლება ქსილოლით განზავება;
- მაღალი თერმული და მექანიკური მდგრადობა;
- ეფექტური ქიმიური მდგრადობა;
- გამყარების შემდეგ არ შეიცავს ტოქსიკურ ნივთიერებებს;
- ფირი სუნთქავს და ეფექტურია წყლის ორთქლის გამტარობაში.

NEOPUR PU 360LV

პოლიურეთანის ბაზაზე დამზადებული, ერთკომპონენტიანი თხევადი ჰიდროსაიზოლაციო მემბრანა

ტექნიკური მახასიათებლები

მახასიათებელი	მნიშვნელობა	სტანდარტი
ფერი	რუხი	-
სიბლანტე	4500 ± 500 cP	EN ISO 2555
სიმკვრივე	1.45 ± 0.05 გ/სმ³	EN ISO 2811-1
მყარი ნივთიერებები	85 ± 1%	EN ISO 3251
განყვეთისას წაგრძელება	>400%	EN ISO 527 / ASTM D412
გაჭიმვის სიმტკიცე	>4 N/mm²	EN ISO 527 / ASTM D412
აღპეზური სიმტკიცე	>2 N/mm²	EN 1542 / ASTM D4541
Shore A სიმაგრე	>70	EN ISO 868 / ASTM D2240
აალების ტემპერატურა	42°C	ASTM D93
ექსპლუატაციის ტემპერატურა	-40°C / +80°C	-
მოკლევადიანი მაქს. ტემპერატურა	200°C	-
შეხებით გაშრობა	6-8 საათი	23°C, 50% RH
ფენებს შორის დრო	12-24 საათი	23°C, 50% RH
სრული გამყარება	7 დღე	23°C, 50% RH

დატანა

ზედაპირი უნდა იყოს მშრალი და სუფთა. დაზიანებული საფარები, არამდგრადი ადგილები და ბზარები წინასწარ შეკეთდეს. ზედაპირის მდგომარეობის მიხედვით გამოიყენეთ შესაბამისი ეპოქსიდური ან პოლიურეთანის პრაიმერი. გამოყენებამდე პროდუქტი აურიეთ 2-3 წუთის განმავლობაში დაახლოებით 300 ბრ/წთ სიჩქარით.

დაიტანება 2 ფენად შესხურებით, ფუნჯით ან როლიკით. საერთო ხარჯი: 1.60-1.80 კგ/მ²; პირველი ფენა 0.8-0.9 კგ/მ² და მეორე ფენა 0.8-0.9 კგ/მ². ფენებს შორის არ უნდა გავიდეს 24 საათზე მეტი.

NEOPUR PU 360LV

პოლიურეთანის ბაზაზე დამზადებული, ერთკომპონენტიანი თხევადი ჰიდროსაიზოლაციო მემბრანა

ზედაპირისა და გარემოს მოთხოვნები

- ბეტონის სიმტკიცე: $R28 = 15 \text{ MPa}$;
- ზედაპირის ტემპერატურა: $5-35^{\circ}\text{C}$;
- ფარდობითი ტენიანობა: $<80\%$;
- დატანის ზედაპირისა და გარემოს ტემპერატურა ტექნიკურ ცხრილში მითითებულია $10-40^{\circ}\text{C}$ ფარგლებში.

შენახვა და ვარგისიანობის ვადა

ორიგინალურ, გაუხსნელ და დაუზიანებელ შეფუთვაში, მშრალ პირობებში, $+5^{\circ}\text{C}$ -დან $+30^{\circ}\text{C}$ -მდე სათანადო შენახვისას ვარგისიანობის ვადაა წარმოების თარიღიდან 9 თვე.

ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება

სამუშაოს დროს გამოიყენეთ სამუშაო ტანსაცმელი, დამცავი ხელთათმანები, სათვალე და ნიღაბი. დეტალური მოთხოვნებისთვის იხილეთ SDS.

შენიშვნა: პროდუქტი განკუთვნილია პროფესიონალური გამოყენებისთვის. მომხმარებელმა კონკრეტულ პირობებში თავად უნდა გადაამოწმოს პროდუქტის შესაბამისობა დანიშნულებასთან და გამოიყენოს ტექნიკური მონაცემების ფურცლის უახლესი ვერსია.