

NEOPUR PU TRANS

ალდიფატური პოლიურეთანის ბაზაზე დამზადებული, ერთკომპონენტიანი, გამჭვირვალე, UV-მდგრადი ჰიდროსაიზოლაციო მასალა

აღწერა

NEOPUR PU TRANS არის ერთკომპონენტიანი, გამჭვირვალე, ალდიფატური პოლიურეთანის ბაზაზე დამზადებული თხევადი ჰიდროსაიზოლაციო მასალა მაღალი UV-მდგრადობით. ჰაერის ტენიანობის ზემოქმედებით მყარდება და ქმნის ძლიერ ელასტიკურ, გამძლე და UV-მდგრად ფირს.

გამოყენების სფეროები

- მარმარილოზე, კერამიკაზე, ბუნებრივ ქვაზე და სხვა ფილებზე;
- ვერანდებსა და ტერასებზე;
- ხის ზედაპირებზე.

უპირატესობები

- ადვილად დაიტანება როლიკით ან airless შესხურებით;
- UV-მდგრადია და არ ყვითლდება;
- ქმნის უწყვეტ, უნაკერო ჰიდროსაიზოლაციო ფირს;
- მდგრადია წყლის დაგუბების მიმართ;
- ინარჩუნებს მექანიკურ თვისებებს ფართო ტემპერატურულ დიაპაზონში;
- ყინვაგამძლეა და ზედაპირზე მაღალი ადჰეზია აქვს;
- დამუშავებულ ზედაპირზე შესაძლებელია ფეხით გადაადგილება;
- იცავს მინერალურ ზედაპირებს ყინვის, ორთქლისა და მჟავა წვიმისგან.

NEOPUR PU TRANS

ალდიფატური პოლიურეთანის ბაზაზე დამზადებული, ერთკომპონენტიანი, გამჭვირვალე, UV-მდგრადი ჰიდროსაიზოლაციო მასალა

ტექნიკური მახასიათებლები

მახასიათებელი	მნიშვნელობა	სტანდარტი
გარეგნული სახე	გამჭვირვალე	-
სიბლანტე	1500 ± 500 cP	EN ISO 2555
სიმკვრივე	1.00 ± 0.05 გ/სმ³	EN ISO 2811-1
მყარი ნივთიერებები	81 ± 1%	EN ISO 3251
განყვეთისას წაგრძელება	>300%	EN ISO 527 / ASTM D412
გაჭიმვის სიმტკიცე	>4 N/mm²	EN ISO 527 / ASTM D412
გახლეჩის წინააღმდეგობა	>25 N/mm²	EN ISO 527 / ASTM D412
Shore D სიმკვრე	>40	EN ISO 868 / ASTM D2240
ადჰეზიური სიმტკიცე	>1 N/mm²	EN 1542 / ASTM D4541
აალების ტემპერატურა	50°C	ASTM D93, Closed Cup
ექსპლუატაციის ტემპერატურა	-40°C / +80°C	-
მოკლევადიანი მაქს. ტემპერატურა	200°C	-
შეხებით გაშრობა	4-6 საათი	23°C, 50% RH
ფენებს შორის დრო	8-24 საათი	23°C, 50% RH
სრული გამყარება	7 დღე	-

დატანა

ზედაპირი უნდა იყოს მშრალი და სუფთა. დამზადებული საფარები, არამდგრადი უბნები და ბზარები წინასწარ შეკეთდეს. გამოყენებამდე პროდუქტი აურიეთ 2-3 წუთი დაახლოებით 300 ბრ/წთ სიჩქარით. NEOPUR PU TRANS დაიტანება 2 ფენად ფუნჯით ან როლიკით. ფენებს შორის არ უნდა გავიდეს 24 საათზე მეტი; 24 საათის გადაჭარბების შემთხვევაში ზედაპირი უნდა დამუშავდეს ზუმფარით.

NEOPUR PU TRANS

ალდიფატური პოლიურეთანის ბაზაზე დამზადებული, ერთკომპონენტური, გამჭვირვალე, UV-მდგრადი ჰიდროსაიზოლაციო მასალა

გაფრთხილება

სისტემაში არსებული ნესტიანი ზედაპირები (მაგალითად, აივნის ფილების ქვეშ დარჩენილი ტენი) სრულად უნდა გაშრეს ან უნდა მოეწყოს ვენტილაცია. არ გამოიყენოთ სილანიტი, სილოქსანით, სილიკონით ან სხვა წყალაშრიდი აგენტებით ადრე დამუშავებულ ზედაპირებზე ადჰეზიის წინასწარი შემოწმების გარეშე.

ხარჯი

ხარჯი დამოკიდებულია დანიშნულებასა და ზედაპირის შეწოვადობაზე: მტვრისა და ჭუჭყის სანინააღმდეგო თხელი საფარი - დაახლოებით 0.2 ლ/მ²; ჰიდროსაიზოლაციო მემბრანა დახურულფოროვან ზედაპირზე და მსუბუქი ფეხით მოძრაობისთვის - დაახლოებით 0.7 ლ/მ².

შეფუთვა

5 ლ და 20 ლ ლითონის სათლი.

შენახვა და ვარგისიანობის ვადა

ორიგინალურ, გაუხსნელ და დაუზიანებელ შეფუთვაში, მშრალ პირობებში, +5°C-დან +30°C-მდე სათანადო შენახვისას ვარგისიანობის ვადაა წარმოების თარიღიდან 9 თვე.

ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება

პროდუქტი შეიცავს გამხსნელებს; სამუშაო ადგილი უნდა ნიავედებოდეს და არ უნდა არსებობდეს ღია ალი. გამოიყენეთ სამუშაო ტანსაცმელი, ხელთათმანები, სათვალე და ნილაბი. დეტალური მოთხოვნებისთვის იხილეთ SDS.

შენიშვნა: პროდუქტი განკუთვნილია პროფესიონალური გამოყენებისთვის. მომხმარებელმა კონკრეტულ პირობებში თავად უნდა გადაამოწმოს პროდუქტის შესაბამისობა დანიშნულებასთან და გამოიყენოს ტექნიკური მონაცემების ფურცლის უახლესი ვერსია.