

პროდუქტის აღწერა

ორკომპონენტიანი, გამსხნელების გარეშე, დაბალი სიბლანტის ეპოქსიდური ფისის საფუძველზე დამზადებული დეკორატიული იატაკის საფარი, რომელიც ერთ ფენად შეიძლება დაიტანოს 3 მმ სისქემდე.

გამოყენების სფეროები

- 3D დეკორატიული საფარი უშუალოდ ბეტონის მოჭიმვაზე ან მოჭიმვაზე დატანილ გამოსახულებებზე.
- დეკორატიული და დამცავი საფარი ეპოქსიდური ან პოლიურეთანის დუღაბის, თვითსწორებადი და ტერაცოს სისტემების შემდეგ.
- Betopan-ისა და MDF-ის მსგავსი კომპოზიტური პანელებით მოწყობილი იატაკების დამცავი საფარი ტენიანობის, ცვეთისა და ქიმიური ზემოქმედებისადმი მედეგობისთვის.

უპირატესობები

- ერთი დატანით 3 მმ-მდე სისქის მიღება.
- ძალიან კარგი გამლადობა და შესანიშნავი შეჭიდება სხვადასხვა ზედაპირზე.
- კარგი ქიმიური და წყლისადმი მედეგობა.
- მაღალი მედეგობა წნევისა და ცვეთის მიმართ.

ტექნიკური მახასიათებლები - ფიზიკური თვისებები

მახასიათებელი (23°C, 50% RH)	მნიშვნელობა	სტანდარტი / მეთოდი
გარეგნული სახე	A: გამჭვირვალე, თხევადი B: გამჭვირვალე, თხევადი	-
სიმკვრივე (გ/სმ³)	A+B: 1,07 ± 0,05	EN ISO 2811-1
მყარი ნივთიერებების შემცველობა (%)	A+B: 100	EN ISO 3251

ტექნიკური თვისებები დატანისა და გამყარების შემდეგ

მახასიათებელი (23°C, 50% RH)	მნიშვნელობა	სტანდარტი / მეთოდი
შერევის თანაფარდობა	67:33	-
ნარევის სამუშაო დრო (წთ)	30	100 გ (A+B)
მსუბუქი მოძრაობისთვის გახსნა (დღე)	1	23°C; 50% RH
სრული გამყარება (დღე)	7	23°C; 50% RH

დატანის ინფორმაცია - ზედაპირი

ზედაპირი უნდა იყოს სუფთა და მტკიცე. გაითვალისწინეთ წინა პრაიმერის ან შუალედური ფენის დატანის დრო და მომდევნო ფენის დატანის ვადა.

გარემო პირობები

ჰაერის ფარდობითი ტენიანობა მაქსიმუმ 80%; გარემოსა და ზედაპირის ტემპერატურა +5°C-დან +35°C-მდე. ზედაპირის ტემპერატურა ნამის წერტილს 3°C-ით უნდა აღემატებოდეს. გარემოს ტემპერატურის, ტენიანობისა და ნამის წერტილის ცხრილი მოითხოვთ კომპანიისგან.

ნარევის მომზადება

პროდუქტი ორკომპონენტიანია. მოამზადეთ მითითებული თანაფარდობით, გამოსაყენებელი რაოდენობისა და ნარევის სამუშაო დროის გათვალისწინებით. პროდუქტის ტემპერატურა მინიმუმ 15°C უნდა იყოს. ფრთხილად დაამატეთ B კომპონენტი A კომპონენტს თანაფარდობის დაცვით და დაბალი ბრუნვის მექანიკური მიქსერით აურიეთ მინიმუმ 3 წუთი, ერთგვაროვანი ნარევის მიღებამდე. ნარევი გააჩერეთ 5 წუთი და გამოიყენეთ სამუშაო დროის ფარგლებში.

ზედაპირზე დატანა

მომზადებული ნარევი დაიტანეთ როლერით ან კბილებიანი შპატელით სასურველ სისქეზე, ზედაპირის გაჟღენთისა და ფორების დახურვის უზრუნველყოფით. თხელი ფენისთვის რეკომენდებული ხარჯია 0,50 - 0,60 კგ/მ². სქელი ფენისთვის მასალის გაშლის შემდეგ დაელოდეთ 10-15 წუთს და ჰაერის ბუშტუკების მოსაშორებლად დაამუშავეთ ნემსებიანი როლერით. 3D გამოყენებისას სიღრმის ეფექტის მისაღებად ჩაასხით 2-3 მმ სისქეზე. სრული მექანიკური და ქიმიური მედეგობა მიიღწევა დაახლოებით 7 დღეში.

ინსტრუქციების განმენდა

ცელულოზური ან ეპოქსიდური გამხსნელით.

შეფუთვა

15 კგ კომპლექტი: A კომპონენტი - 10 კგ ვედროში; B კომპონენტი - 5 კგ ცალკე ჭურჭელში.

შენახვა

მასალა შეინახეთ გრილ, მშრალ ადგილას. სათანადო პირობებში, გაუხსნელ ორიგინალ შეფუთვაში შენახვისას A და B კომპონენტების ვარგისიანობის ვადა არის 1 წელი.

ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება

დატანისას გამოიყენეთ სამუშაო ტანსაცმელი, დამცავი ხელთათმანები, სათვალე და ნილაბი შრომის ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების წესების შესაბამისად. გაუმყარებელი პროდუქტის გამაღიზიანებელი მოქმედების გამო კომპონენტები არ უნდა მოხვდეს კანზე ან თვალებში. კონტაქტის შემთხვევაში ჩამოიბანეთ უხვი წყლითა და საპნით. გადაყლაპვის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ მიმართეთ ექიმს. დეტალური ინფორმაციისთვის მომწოდებელს მოსთხოვეთ უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცელი (MSDS). შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას. დაიცავით პროდუქტისთვის ევროკავშირის დირექტივების შესაბამისად შედგენილი უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცელი (SDS).